



240011340011

中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450 221011110652



江苏纺检

国家服饰及布艺产品质量检验检测中心（江苏）

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

检验检测报告



JST-DW202506470ZB



校验地址: www.jst-gov.com

校验码: ac9d

共 7 页 第 1 页

委托方	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司				
地址	南京市玄武区长江路190号苏美达商务6楼			联系信息	—
客户提供信息	样品名称:	运动下装			
	商标:	ETON KIDD			
	型号规格:	190/84A			
	样品数量:	3条			
	样品描述:	—			
	样品等级/安全类别:	合格品/B类		功能等级:	—
	批号款号货号:	H24Y0110000X			
	色号:	藏青			
生产单位	—				
地址	—				
检验类别	委托送样	到样日期	2025-10-21	样品状态	符合检验要求
检验日期	2025-10-21~2025-10-23			签发日期	2025年10月23日
判定依据	GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 31888—2015《中小学生校服》				
检验结论	样品经检验, 所检项目符合GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类、GB/T 31888—2015《中小学生校服》标准。				
备注	—				

批准:

王静

编制:

陈海燕

1、报告无“检验检测专用章”、或无批准人签字、或经涂改、或不完整无效。

2、委托送样检验结果仅适用于客户提供的样品, 不承担检测样品之外的货物及由此产生的间接和衍生等其他连带责任。邮编:210007

3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效, 未经本院同意不得复制(全文复制除外)报告。

4、如对本报告有异议, 应于收到报告之日起15日内提出, 逾期不再受理。

地址:南京市光华东街3号

电话/传真:025-85770158/85770018

网址:http://www.jst-gov.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-DW202506470ZB

共 7 页 第 2 页

序号	检验项目	判定依据	单项判定
1	异味	GB 18401—2010	合格
2	甲醛含量	GB 18401—2010	合格
3	pH值	GB 18401—2010	合格
4	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401—2010	合格
5	纤维含量（公定）	GB/T 31888—2015	合格
6	耐水色牢度	GB/T 31888—2015	合格
7	耐酸汗渍色牢度	GB/T 31888—2015	合格
8	耐碱汗渍色牢度	GB/T 31888—2015	合格
9	耐干摩擦色牢度	GB/T 31888—2015	合格
10	耐湿摩擦色牢度	GB/T 31888—2015	合格
11	耐皂洗色牢度	GB/T 31888—2015	合格
12	耐光汗复合色牢度	GB/T 31888—2015	合格
13	耐光色牢度	GB/T 31888—2015	合格
14	起球	GB/T 31888—2015	合格
15	顶破强力（针织类）	GB/T 31888—2015	合格
16	接缝强力	GB/T 31888—2015	合格
17	水洗尺寸变化率（针织类）	GB/T 31888—2015	合格
18	水洗后扭曲率	GB/T 31888—2015	合格
19	水洗后外观	GB/T 31888—2015	合格
20	外观	GB/T 31888—2015	合格
21	绳带要求（7岁以上）	GB/T 31888—2015	合格
22	金属针等锐利物	GB/T 31888—2015	合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-DW202506470ZB

共 7 页 第 3 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
1	异味		GB 18401—2010 6.7	无	无	合格
2	甲醛含量(mg/kg)		GB/T 2912.1—2009	≤75	未检出	合格
3	pH值		GB/T 7573—2009 0.1mol/L KCL溶液	4.0~8.5	6.2	合格
4	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	4-氨基联苯(92-67-1)	GB/T 17592—2024	≤20	未检出	合格
		联苯胺(92-87-5)		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺(95-69-2)		≤20	未检出	
		2-萘胺(91-59-8)		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)		≤20	未检出	
		对氯苯胺(106-47-8)		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)		≤20	未检出	
		邻甲苯胺(95-53-4)		≤20	未检出	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-DW202506470ZB

共 7 页 第 4 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
4	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	GB/T 17592—2024	≤ 20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)		≤ 20	未检出	
		邻氨基苯甲醚(90-04-0)		≤ 20	未检出	
		4-氨基偶氮苯(60-09-3)		≤ 20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺(95-68-1)		≤ 20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺(87-62-7)		≤ 20	未检出	
5	纤维含量(公定)(%)		FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T2910.11—2009	棉45 $\pm$ 5 聚酯纤维55 $\pm$ 5	棉46.5 聚酯纤维53.5	合格
6	耐水色牢度(级)	原样变色	GB/T 5713—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
7	耐酸汗渍色牢度(级)	原样变色	GB/T 3922—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
8	耐碱汗渍色牢度(级)	原样变色	GB/T 3922—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
9	耐干摩擦色牢度(级)		GB/T 3920—2008	$\geq 3-4$	4	合格
10	耐湿摩擦色牢度(级)		GB/T 3920—2008	≥ 3	4	合格
11	耐皂洗色牢度(级)	原样变色	GB/T 3921—2008 A(1)	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	

质量
★
检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-DW202506470ZB

共 7 页 第 5 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
12	耐光汗复合色牢度(级)	耐酸	GB/T 14576—2009	$\geq 3-4$	4	合格
		耐碱		$\geq 3-4$	4	
13	耐光色牢度(级)		GB/T 8427—2008 方法3	≥ 4	符合4	合格
14	起球(级)		GB/T4802.1—2008 (压重780cN, 起毛0次, 起球600次)	$\geq 3-4$	4	合格
15	顶破强力(针织类)(N)		GB/T 19976—2005 钢球直径38mm	≥ 250	676	合格
16	接缝强力(N)	裤后裆缝	GB/T13773.1—2008 GB/T8629—2001 (5A/A)	≥ 140	290	合格
17	水洗尺寸变化率(针织类)(%)	长度	GB/T8628—2013 GB/T8629—2001 (5A/A) GB/T8630—2013	$-4.0 \sim +2.0$	-0.6	合格
		宽度		$-4.0 \sim +2.0$	-0.7	
18	水洗后扭曲率(%)	裤子	GB/T 23319.3—2010 方法B GB/T8629—2001 (5A/A)	≤ 2.5	0.7	合格
19	水洗后外观	接缝部位处不平整	GB/T 31888—2015 GB/T8629—2001 (5A/A)	允许轻微	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合	
		变色(级)		≥ 4	4	
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	
20	外观	色差1	GB/T 31888—2015	单件面料不低于4级	符合	合格
		布面斑点		主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合	
		对称性偏差		$< 20\text{cm}$ 部位 $\leq 5\text{mm}$, $\geq 20\text{cm}$ 部位 $\leq 8\text{mm}$	符合	
		烫黄、烫焦		不允许	符合	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-DW202506470ZB

共 7 页 第 6 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
20	外观	缝线	GB/T 31888—2015	无漏缝和开线，主要部位不允许明显不顺直，不平服，辑线宽窄不一。	符合	合格
		口袋		袋与袋盖方正，圆顺，前后高低一致。	符合	
21	绳带要求（7岁以上）	腰部	GB 31701—2015	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm。	符合	合格
		背部		除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着。	无绳带	
		底边		长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超过服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边外的绳带应该完全置于服装内。	无绳圈	
		通用要求1		除了以上项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm。	符合	
		通用要求2		绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物。	符合	
		通用要求3		两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm。	无绳圈	
22	金属针等锐利物	金属针	GB/T 24121—2009	包装中不应使用金属针等锐利物。	未检出	合格
		残留金属针		不允许残留金属针等锐利物。	未检出	
备注	“未检出”指检测结果小于检出限，甲醛（分光光度法）检出限为20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg。					

以下空白



240011340011



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



221011110652



江苏纺检

样品图片



JST-DW202506470ZB

共 7 页 第 7 页



内部资料